

تأثير إضافة الياف البولي بروبيلين بطول (6مم) وبطول (18مم) على خواص الخرسانة

ا. فاطمة محمد مسعود ابوجبهة

عضو هيئة تدريس

كلية الهندسة- جامعة الزيتونة

fatmaabojbha@yahoo.com

المخلص:

تهدف هذه الدراسة لدراسة ومقارنة بعض الخواص لعينات مختلفة من الخرسانة، بإضافة الياف البولي بروبيلين بطول (6و18) ملليمتر ، ومدى قدرة الخرسانة وتحولها الي مادة اكثر جودة ومقاومة لبعض الخواص حيث ان التسليح بالألياف هو احد الحلول التي تستعمل بكثرة لتحسين مقاومة الضغط والشد للخرسانة ، هناك أنواع مختلفة من الالياف التي تستعمل لتسليح الخرسانة مثل الياف الحديد ، البولي بروبيلين ، البولستير والالياف الزجاجية ، في هذه الدراسة تمت دراسة تأثير إضافة الياف البولي بروبيلين بطول (6و18) ملليمتر علي خواص الخرسانة المتصلدة والمقارنة بين نتائج العينات ، من حيث مقاومة الضغط والشد وقابلية التشغيل وتمت إضافة الالياف بنسبة (0.009غرام) من حجم الخرسانة للتعرف علي خواص خرسانية جديدة بإضافة هذه النسب وهل يمكن استعمالها بعد الان في الحياة العملية ومدى التوسع والتطور العلمي في هذا المجال.

تمهيد:

الخرسانة عبارة عن خليط غير متجانس من الركام والاسمنت والماء مع بعض الفراغات ويمكن إضافة بعض المواد الأخرى (الإضافات) للحصول على خواص معينة، يتم اختيار نسب هذه المواد في الخلطة الخرسانية حسب نوع العمل المطلوب والمواد المتوفرة.

تعتبر الخرسانة مادة البناء الأساسية لإنجاز المباني والمشروعات البنية التحتية في مناطق العالم وذلك لتوفير مكوناتها الأساسية بتكلفة اقل مقارنة مع المواد الانشائية الأخرى مثل المنشآت الحديدية، بالإضافة لملائمتها لمختلف الظروف المناخية، ونتيجة لزيادة الطلب على هذه المادة فقد اهتمت الدراسات بتطوير صناعتها وإنتاج أنواع جديدة منها تتميز بمواصفات وخواص عالية الجودة مثل الخرسانة عالية الأداء والخرسانة عالية المقاومة.

تعددت الحلول والهدف واحد الا وهو الحفاظ على البيئة بطريقة عقلانية يتم فيها الاستفادة من كل ما هو مضر بها، نظرا للتطور التكنولوجي الذي نحن بصدد اليوم، وتعد بقايا المخلفات الطبيعية او الصناعية سواء كانت من الخشب، الفولاذ او الزجاج او البلاستيك، من المواد التي تسبب تلوث في المحيط البيئي في حال تلفها. وحاولت الدراسات الخاصة بالهندسة الانشائية ان تستفيد من استخدام أنواع مختلفة من الياف هذه المواد بإضافتها الي الخرسانة لإنتاج خرسانة عرفت بخرسانة الالياف (Reinforced concrete fiber) وبينت هذه الدراسة ان الالياف ساعدت علي زيادة كفاءة الخرسانة وتحويلها الي مادة اكثر توحدًا في خواصها اكثر مطوليه وبالتالي زيادة جودتها من ناحية الميكانيكية مثل زيادة اجهادات الشد والصلابة ومقاومة الاحتكاك ، وهذا التحسين في خواصها ادي الي زيادة مقاومتها للأحمال وكذلك وجود الالياف في الخرسانة أثر في تقليل التشققات الناتجة عن التحميل والانكماش للدن.

أهمية واهداف الدراسة:

الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تحديد إمكانية الحصول على خرسانة مسلحة بألياف البولي بروبيلين، وذلك باستخدام مواد محلية في تنفيذ الخلطات الخرسانية، وتتضمن هذه الدراسة الأهداف الآتية:

- أ- دراسة تأثير إضافة الياف البولي بروبيلين طول (6و18) ملليمتر على الخواص الميكانيكية للخرسانة التشغيلية ومقاومة الضغط والشد للخرسانة العادية.
- ب- مقارنة خواص الشد ومقاومة الانضغاط والتشغيلية للخرسانة العادية بنفس الخواص للخرسانة المعالجة بالألياف.
- ت- معرفة أفضل خلطة من الخلطات بإضافة الياف البولي بروبيلين.
- ث- التشجيع على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها الي الياف.
- ج- مدب الاستفادة من استخدام هذه المواد واستعمال هذه التقنية في تنفيذ مشاريع الانشاء ومشاريع البنية التحتية.

منهجية الدراسة:

تضمنت هذه الدراسة عدة محاور منها:

- أ- استجلاب مواد الخلطة الخرسانية في حدود المواصفات الليبية.

- ب- تنفيذ خلطات خرسانية بإضافة نسب ثابتة من الياف البولي بروبيلين لكلا الطولين (6 و18) مليمتراً ونسبة الماء ثابتة الس الاسمنت الي مكونات الخلطة الخرسانية.
- ت- تنفيذ مجموعة من الاختبارات المعملية والتي من شأنها تحديد وتوضيح خواص الخرسانة (التشغيلية، مقاومة الضغط، مقاومة الشد، والكثافة).
- ث- دراسة وتحليل النتائج المتحصل عليها من الاختبارات المنفذة ومقارنتها بالمواصفات ذات العلاقة.

البرنامج العملي:

المكونات الأساسية للخلطة الخرسانية:

الخلطة الخرسانية والتي يمكن تعريفها على انها عملية اختيار مكونات ملائمة للخرسانة وتحديد كميتها النسبية لغرض انتاج خرسانة اقتصادية قدر المستطاع، وتتكون الخلطة الخرسانية من الاسمنت البورتلاندي العادي والركام بنوعيه الناعم والخشن مع إضافة الماء، بالإضافة الي الإضافات الأخرى (البولي بروبيلين 6 و18 مم)

الاسمنت:

تم استخدام اسمنت بوتلاندي عادي من انتاج مصنع الاتحاد العربي للأسمت وهو مطابق للمواصفات الليبية م. ق.ل (2009:340).

الركام الناعم:

الركام الناعم المستخدم هو رمل السايح واجري عليه اختبار الوزن النوعي ونسبة الامتصاص واختبار معايير النعومة ضمن المواصفات الامريكية (ASTM-C172).

حيث تم احتساب الوزن النوعي وكان (2.68)، ونسبة الامتصاص كانت (0.22%) وكان معامل النعومة للركام الناعم (1.3).

الركام الخشن:

تم استخدام ركام خشن بمقياس اعتباري الأكبر 19 مم. تم استخدام خليط من الركام الخشن من نوعين 15 مم و10 مم بنسب خلط (28.6% من 15مم) و(71.4% من نوع 10 مم) وذلك

للحصول على تدرج حبيبي جيد وداخل المواصفات واجري اختبار الوزن النوعي ونسبة الامتصاص، اختبار معامل التهشيم، اختبار معامل الصدم واختبار التحليل المتخلي للركام واتضح ان العينة مطابق للمواصفات الامريكية (ASTM-C172)

حيث كانت النتائج كلا من الوزن النوعي (2.65)، نسبة الامتصاص (1.8%)، معامل الصدم (26.55%)، معامل التهشيم (27.7%)، التحليل المتخلي للركام الخشن مقاس (10و15) مم كما هو موضح في الجدول (1)و(2)

الجدول (1) يوضح التحليل المتخلي للركام الخشن مقاس (10مم)

مقاس فتحة المنخل (مم)	وزن المحجوز (جم)	الوزن التراكمي للمحجوز (جم)	النسبة المئوية لتراكمي المحجوز (%)	النسبة المئوية للمار (%)	حدود المواصفة الليبية (49/2022)
19	-	-	-	-	100-90
14	308.4	308.4	14.06	85.94	80-40
10	1553.05	1861.45	84.85	15.14	60-30
5	251.9	2113.35	96.33	3.66	10-0
الوعاء	80.35	-	-	-	-
- الوزن الكلي للعينة = 2193.7 جرام					
- المتبقي في الوعاء = 3.66%					

الجدول (2) يوضح التحليل المتخلي للركام الخشن مقاس (15مم)

مقاس فتحة المنخل (مم)	وزن المحجوز (جم)	الوزن التراكمي للمحجوز (جم)	النسبة المئوية لتراكمي المحجوز (%)	النسبة المئوية للمار (%)	حدود المواصفة الليبية (49/2022)
19	80.6	80.6	3.79	96.21	100-90
14	1644	1724.6	81	19	80-40

60-30	1.08	98.92	2104.2	379.6	10
10-0	0.4	99.6	2118.8	14.6	5
-	-	-	-	8.35	الوعاء
- الوعاء الكلي للعينة = 2127.15 جرام					
- المتبقي في الوعاء = 0.4%					

وكانت النتائج ضمن المواصفات الليبية.

الياف البولي بروبيلين:

استخدمت الياف (100%) من البولي بروبيلين (6 و18 مم) على شكل شعيرات منفردة واضيفت بنسبة (0.9 جرام) للمتر المكعب الواحد واضيفت هذه النسبة على عينتين. والجدول (3) يوضح الخواص الفيزيائية والكيميائية لألياف البولي بروبيلين.

الجدول (3) يوضح الخواص الفيزيائية والكيميائية لألياف البولي بروبيلين.

910 كجم/م ³	الكثافة
صفر	الامتصاص
160C	درجة الذوبان
365C	درجة الاشتعال
ضعيفة	التوصيل الحراري
ضعيفة	التوصيل الكهربائي
عالية	مقاومة الاحماض
100%	مقاومة القلوية
250 كجم/م ²	مساحة محددة
مصر	بلد الصنع
0.9 كجم/م ³	الكمية المستخدمة

الماء:

الماء المستخدم هو الماء المستعمل في معمل الخرسانة ومقاس بالوزن وهو ماء صالح للشرب خالي من المواد العضوية والشوائب.

اعداد العينات:

تم اعداد 3 خلطات خرسانية، خلطة مرجعية (بدون إضافات)، وخطتين بالإضافات (6 و18) مم

خطوات تصميم الخلطة:

صممت الخلطة الخرسانية حسب المواصفات الامريكية (ASTM-C172) وبذأت عملية التصميم بتحديد قيمة الهبوط حسب نوع العنصر الانشائي المراد تصميمه وأخذناها من (25-75) مم، وحسب المقاس الاعتباري الأكبر (19مم) نجد ان وزن المتر المكعب للخرسانة الواحد هو (2345كجم/م³) وتم تحديد وزن الماء في المتر المكعب وهي (205كجم)، اما نسبة الماء للأسمنت (W/C) تم اختيارها على أساس المقاومة بعد 28 يوم (25 mpa) وكانت النسبة (0.61)

نقوم بإيجاد وزن الاسمنت عن طريق المعادلة الآتية:

$$W/C = \text{نسبة الماء للأسمنت}$$

$$W = \text{وزن الماء} = 205 \text{ كجم.}$$

$$C = \text{وزن الاسمنت.}$$

$$C = 0.61/205 = 366 \text{ كجم.}$$

حسب المواصفات وحسب المقاس الاعتباري الأكبر (19 مم) كان معايير النعومة (1.11) النسبة الحجمية للركام الخشن الجاف بوحدة الحجم للخرسانة (0.66) من الركام الكلي.

$$\text{نسبة الركام الخشن في الخلطة} = 0.66 * 1487.06 = 981.45 \text{ كجم.}$$

حيث 1487.06 كجم هو وزن وحدة الحجم طبقا للمواصفات الامريكية (ASTM-C172).

بعد ذلك نوجد وزن الركام الناعم عن طريق الوزن الكلي للمتر المكعب وذلك بطرح اوزان الاسمنت الماء والركام الخشن من الوزن الكلي (2345كجم/م³).

$$\text{وزن الركام الناعم} = 2345 - 981.45 - 336 = 822.55 \text{ كجم}$$

والجدول (4) يوضح اوزان مواد للخلطة الخرسانية ذات نسبة الماء للأسمنت (0.61)

وحدة القياس	ماء	اسمنت	ركام خشن	ركام ناعم
كجم/م ³	205	336	981.45	822.55
النسب	0.61	1	2.92	2.45

ملاحظة: قمنا بإضافة الياف البولي بروبيلين مقاس (6 و 18) مم بنسبة 0.383% ل 0.9 ج/م³

لتحسين الخواص الميكانيكية للخرسانة.

الأجهزة المستخدمة:

الميزان - الخلاطة الكهربائية.

الاختبارات التي تم إجراؤها:

اختبار الهبوط - اختبار مقاومة الضغط - اختبار مقاومة الشد.


النتائج:

نتائج اختبار الهبوط:

اتضح من خلال معاينة تصرف الخرسانة اثناء خلطها وفي عملية الصب، انه كلما زادت نسبة البولي بروبيلين كلما قلت تشغيلية الخلطة تقل قابليتها للانسياب وهذا واضح في نتائج اختبار الهبوط وتم اجراء الاختبار لجميع الخلطات الخرسانية كما في الجدول (5). مقدار الهبوط يزداد بزيادة نسبة الماء للأسمنت، بينما يقل الهبوط بزيادة نسبة البولي بروبيلين في الخلطة وذلك بسبب قدرة الخرسانة على التماسك وزيادة المساحة السطحية للخرسانة.

الجدول (5) يوضح نتائج اختبار الهبوط للخرسانة.

العينة	الخرسانة العادية	الخرسانة بإضافة طول (6م)	الخرسانة بإضافة طول (18م)
قيمة الهبوط (مم)	95	65	60



الشكل (1): يوضح العلاقة بين نسبة البوليمر بروبلين وقيمة الهبوط.

نتائج اختبار مقاومة الضغط:

تم اجراء اختبار الضغط علي ست عينات لكل خلطة خرسانية (صفر -6مم-18مم) بعد 7 أيام وبعد 28 يوم، وكانت متوسط النتائج كالتالي:

الجدول (6): يوضح متوسط نتائج اختبار الضغط لخلطة خرسانية بدون إضافات ل (7 و 28 يوم)

الوزن (KG)	مقاومة الضغط (MPA)	الحمل (KN)	W/C	العينة
12.7	17.167	304.333	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 7 أيام
12.7	26	461.11	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 28 يوم

الجدول (7): يوضح متوسط نتائج اختبار الضغط لخلطة خرسانية بإضافة الياف البوليمر بروبلين طول (6مم) بنسبة (0.9g) لعمر (7-28) يوم.

الوزن (KG)	مقاومة الضغط (MPA)	الحمل (KN)	W/C	العينة
------------	--------------------	------------	-----	--------

12.7	18.76	329.33	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 7 ايام
12.7	28.42	498.98	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 28 يوم

الجدول (8): يوضح متوسط نتائج اختبار الضغط لخلطة خرسانية بإضافة الياف البولي بروبيلين طول (18مم) بنسبة (0.9g) لعمر (7-28) يوم.

الوزن (KG)	مقاومة الضغط (MPA)	الحمل (KN)	W/C	العينة
12.7	20.456	361.667	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 7 ايام
12.7	30.994	547.979	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 28 يوم

نتائج اختبار مقاومة الشد:

تم اجراء اختبار الشد للخرسانة العادية والمساحة بألياف طول (6 و18) مم والنتائج كانت كالتالي:

الجدول (9): يوضح نتائج اختبار مقاومة الشد لعمر (7-28) يوم لمتوسط 3 عينات لخلطة خرسانية بدون إضافات.

الوزن (KG)	مقاومة الشد (MPA)	الحمل (KN)	W/C	العينة
12.7	1.496	304.333	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 7 ايام
12.7	2.267	461.11	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 28 يوم

الجدول (10): يوضح نتائج اختبار مقاومة الشد لمتوسط 3 عينات لخلطة خرسانية بإضافة البولي بروبلين بطول (6مم) للخلطة الخرسانية لعمر (7-28) يوم.

الوزن (KG)	مقاومة الشد (MPA)	الحمل (KN)	W/C	العينة
12.7	1.64	332	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 7 ايام
12.7	2.48	502.86	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 28 يوم

الجدول (11): يوضح نتائج اختبار مقاومة الشد لمتوسط 3 عينات لخلطة خرسانية بإضافة البولي بروبلين بطول (18مم) للخلطة الخرسانية لعمر (7-28) يوم.

الوزن (KG)	مقاومة الشد (MPA)	الحمل (KN)	W/C	العينة
12.7	1.78	361.667	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 7 ايام
12.7	2.696	547.979	0.61	متوسط 3 عينات لعمر 28 يوم


المقارنة بين النتائج:

اختبار مقاومة الضغط:

الجدول (12): يوضح مقارنة نتائج اختبار مقاومة الضغط.

مقاومة الضغط ل28 يوم	مقاومة الضغط ل7 ايام	نوع الخرسانة
----------------------	----------------------	--------------

26	17.167	بدون اضافة
28.42	18.76	إضافة بولي بروبلين (6 مم)
30.994	20.456	إضافة البولي بروبلين (18 مم)




الشكل (2) : يوضح العلاقة بين نتائج اختبار مقاومة الخرسانة للضغط وأنواع الخلطات الخرسانية لمدة (7-28) يوم

اختبار مقاومة الشد:

الجدول (13): يوضح مقارنة نتائج مقاومة الشد.

مقاومة الشد ل28 يوم	مقاومة الشد ل7 ايام	نوع الخرسانة
2.267	1.496	بدون اضافة
2.48	1.64	إضافة بولي بروبلين (6 مم)
2.696	1.78	إضافة البولي بروبلين (18 مم)




الشكل (3): يوضح العلاقة بين نتائج اختبار الشد للخرسانة وأنواع الخلطات الخرسانية لمدة (7-28) يوم.

اختبار الهبوط:

الجدول (14) : يوضح مقارنة اختبار الهبوط.

الخرسانة بإضافة طول (18مم)	الخرسانة بإضافة طول (6مم)	الخرسانة العادية	العينة
60	65	95	قيمة الهبوط(مم)



الشكل (4): يوضح العلاقة بين نسبة البولي بروبيلين وقيمة الهبوط.

شكر وتقدير:

قام الطلبة محمد فرج مصباح التوغارو علي محمد ابوبكر الكيلاني وروان جمال الدين حيدر بإجراء الدراسة المعملية وتنفيذ الخلطات الخرسانية ضمن برنامج استكمال دراسة البكالوريوس بقسم الهندسة المدنية بجامعة الزيتونة-سوق الاحد لسنة 2017 وقد بدلوا جهدا يستحقون عليه الثناء.

الخلاصة:

اختصت هذه الدراسة بإمكانية إضافة نسب من البولي بروبلين بطولين (6 و18) مم للخلطة الخرسانية بحيث نحصل على خرسانة ذات خواص أفضل مع دراسة كل خلطة وخواصها وتم التوصل الي الاستنتاجات الاتية:

- 1- تساهم عملية استخدام نسب من البولي بروبلين بطول (18مم) في تحسين مقاومة الضغط للخرسانة بعد 28 يوم فكانت نسبة الزيادة 3MPA بالمقارنة مع العينة المرجعية، اما في حالة استخدام طول (6 مم) فكانت الزيادة 1.5MPA
- 2- تشغيلية الخلطة لاتتأثر كثيرا بنسبة البولي بروبلين المضافة بطول (18مم)، بحيث نلاحظ ان التشغيلية تقل بنسبة أكبر قليلا من طول (6مم) بنسبة صغيرة مقدارها 35مم بزيادة نسب البولي بروبلين والفرق بينهما (5مم) وتستعمل لمقاومة الضغط في خرسانة المباني.
- 3- تشغيلية الخلطة لا تتأثر كثيرا بنسبة البولي بروبلين المضافة بطول(6مم) حيث نلاحظ ان التشغيلية تقل بنسبة صغيرة مقدارها 30مم بزيادة نسب البولي بروبلين ويمكن ان تستعمل لمقاومة التشققات السطحية.
- 4- العلاقة طردية بين نسبة البولي بروبلين وتحميلة الشد. والعكس صحيح.
- 5- تتغير كثافة الخرسانة بنسبة البولي بروبلين المضاف لكلا الطولين (6و18) مم بنسبة صغيرة جدا ولا تؤثر على وزن الخرسانة.
- 6- أفضل أنواع الخلطات المتحصل عليها هي خلطة ذات طول (18مم) بإضافة الالياف بنسبة 0.00383 وهي 0.9جرام/م³ حيث كانت الزيادة في مقاومة الضغط 3MPA مقارنة بالخلطات الأخرى، أيضا التشغيلية تعتبر جيدة حيث لا تتأثر التشغيلية كثيرا بنسبة البولي بروبلين المضافة.

التوصيات:

توسيعا للبحث في هذا المجال يتم اقتراح جملة من التوصيات أهمها:

- 1- اجراء المزيد من الاختبارات على الخواص الفيزيائية للخرسانة من أهمها العزل الحراري.
- 2- اجراء دراسة على ديمومة خرسانة الالياف البولي بروبلين وقدرة مقاومتها لعوامل التعرية.
- 3- اجراء دراسة على قدرة الخرسانة المسلحة بألياف البولي بروبلين في مقاومة الحرائق.

- 4- اجراء دراسة بنسب إضافة الياف البولي بروبيلين اخري لمعرفة تأثير النسب الأخرى على خواص اللدنة والمتصلة للخرسانة، كما يجب الأخذ في الاعتبار انه عند استخدام نسب عالية من الاليف إضافة ملدنات مع الخلطة لتحسين التشغيلية.
- 5- اجراء دراسة على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها الي الياف لاستخدامها في الخرسانة ذات الاليف.

المراجع:

- 1- تقنيات الخرسانة، تأليف أ/محمد عبد الله الدراسية/ عدلي محمد عبد الهادي.
- 2- هندسة وتكنولوجيا الخرسانة، اعداد/م. شريف فتحي الشافعي.
- 3- محمود الامام: كتاب الخرسانة، كلية الهندسة جامعة المنصورة ،2012ف اعداد / م. لالة عائشة عبد القادر الشريف، / اد عادل الويفاتي، د، عادل الجيلاني.
- 4- تأثير استخدام الاليف الحديدية في تحسين خواص الخرسانة المعرضة للحرارة العالية " مشروع رسالة ماجستير، كلية الهندسة جامعة طرابلس، 2012. اعداد/م. عائشة عبد القادر الشريف /أ.د. عادل الويفاتي، /د. عادل الجيلاني.
- 5- المواصفات القياسية الليبية رقم 340 لسنة (2009ف) الخاصة بالأسمنت البورتلاندي، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية - طرابلس.
- 6- Properties of Concrete A M Neville /principal and vice-Chancellor of the University of Dundes. / Formerly head of Department of Civil Engineering. /Leads University.
- 7-Mindiess, S., young, J,F,and D., "Concrete", Second Edition, Pearson Education Ltd., New jersey,2003.
- 8- Shetty, S.M. , "Concrete Technology" ,S. Chand and Company Ltd,pp 44-55.
- 9-American concrete institute " ACI544. 1R: State-of-the-Art report on Fiber Reinforced Concrete" ,1996
- 10- المواصفات الامريكية (ASTM- C172)