

دراسة الخرسانة الخفيفة محليا

اعداد : افتتاحية عامر الهادي الجدال

الملخص

أصبح استخدام الخرسانة الخفيفة الوزن من الأمور الضرورية في ليبيا لتخفيف الضغط على مواد البناء التقليدية مثل البلك والكتل الخرسانية. وهذه الخلطة الخرسانية سهلة الصنع والاستعمال وغير ملوثة للبيئة وذات الانتشار الواسع في العالم, وكذلك فإنها تفي بالمتطلبات المعمارية والإنشائية الفيزيائية. وهي مصنوعة من الأسمنت والرمل فقط المتوفران محليا مع إضافة بعض المواد الكيماوية.

وتكمن أهمية البحث في هذا الوقت تماما حيث الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا, إذ أن معظم البني التحتية مدمرة وهناك حاجة ماسة إلى الأعمار والبناء فالامر يحتاج الي تقليل التكلفة, وزمن الأنجاز, والاستفادة من المواد المحلية بقدر الإمكان.

فقد استخدمت الخرسانة الخفيفة بكثرة في أماكن كثيرة من العالم وتتناسب مقاومتها تقريبا وزنها مع مقاومة الخرسانة العادية. ومن مزاياها الوفرة في أحجام الأساسات نتيجة خفة وزنها ومقاومتها للحريق وعزلها للحرارة والصوت ومن عيوبها زيادة الحرص في صبها وزيادة مسامي وانكماش جفافها عن الخرسانة العادية. وتصنع الخرسانة الخفيفة من الركام الخفيف الوزن مع إضافة مواد أخرى منها إضافة مواد لعمل رغاوى مثل الألمنيوم التي تعمل على تكوين خرسانة خفيفة الوزن نتيجة تكون الغازات في الخرسانة اللدنة. ويتراوح وزن المتر المكعب من الخرسانة الخفيفة بين 1400 إلى 1900 كجم لكل متر مكعب. وفي هذا البحث تم دراسة خاصة مقاومة ضغط الخرسانة الخفيفة الوزن باستخدام الركام الخفيف من خلال عمل خلطات خرسانية ومقارنتها بالخرسانة العادية المستخدم فيها الركام العادي.

الكلمات المفتاحية : الخرسانة الخفيفة, الخرسانة العادية, الركام الخفيف, مقاومة ضغط الخرسانة.

المقدمة

ان تقليل من وزن الخرسانة والحصول علي خرسانة ذات مقاومة جيدة, هي تقنيات تعتبر جديدة في مجال البناء والتشييد , حيث يمكن الاستفادة من هذه التقنية في عدة تطبيقات مما يشجع علي اعتماد هذا النوع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في ليبيا والمباني والمشاعات الخرسانية.

والخرسانة الخفيفة هي عبارة عن خليط من عدة مواد وهي الاسمنت والماء كمدتين أساسيتين والركام بنوعية الناعم والخشن كمادة مالئة بالإضافة لوجود إضافات أخرى تختلف حسب الغرض المراد استخدامها فيه .وعليه فان الخرسانة الخفيفة التي تكون حاوية علي فجوات داخلية بحيث تؤدي إلي الحصول علي كثافة قليلة بالمقارنة مع المواد البنائية الأخرى,

وبسبب وجود هذه الفجوات فإنها تتمتع بقبالية العزل الحراري والصوتي مع تميزها بقبالية التحمل للأثقال وشكل 1 يبين صورة لبعض المباني المتية كاملة من الخرسانة الخفيفة.

ومن الممكن تخفيض وزن الخرسانة بعدة طرق ومنها :

1- إيجاد فراغ بين حبيبات الركام (خرسانة خالية من المواد الرفيعة).

2- إيجاد فراغ داخل الركام (خرسانة ركام خفيف).



شكل 1 صورة لمباني منفذة من الخرسانة الخفيفة كاملاً.

ولاهمية استخدام الخرسانة الخفيفة في الأعمال الإنشائية ولتوسع الأبحاث الخاصة بها وخاصة في مجال تقنيات تصنيعها وانتشار استخدامها. وسعيًا إلي وضع انطلاقة لاستعمال الخرسانة الخفيفة محلياً كان لا بد من إجراء العديد من التجارب المعملية لاعدادها ودراسة خواصها. وقد تم إجراء العديد من الاختبارات لمقاومة الضغط و اختبارات الامتصاص علي العينات لبيان مدى تأثير المتغيرات والإضافات على الخرسانة وقد كانت المتغيرات في هذه الدراسة هي استبدال الركام العادي بالركام الخفيف.

التجارب المعملية لدراسة الخلطات الخرسانية في تكوينها ودراسة خصائصها :

1- دراسة خواص المواد المستخدمة : تتكون خلطة الخرسانة الخفيفة في هذه الدراسة من الأسمنت والركام الخشن والركام الخفيف والركام الناعم ومادة مسحوق الألمنيوم والماء.

- الأسمنت:

- يعتبر الأسمنت واحداً من أهم المواد الإنشائية التي تعمل علي ربط مكونات خلطة الخرسانة الخفيفة. حيث تم استخدام الاسمنت البورتلاندى العادي من مصنع البرج للأسمنت (زليتن) طبقاً للمواصفات البريطانية (1992-

BS 12) في جميع الخلطات التجريبية وكما هو موضح بالجدول(1)


2- الركام الناعم:

الركام الناعم الذي تم استخدامه في إعداد الخلطات الخرسانية الخفيفة هو عبارة عن رمل طبيعي وجاف وهو نظيف خالي من الشوائب ولا يحتوى على مواد ضارة بالخرسانة. ومورد محلي من مدينة (العجيلات). علماً بأن الركام

جدول (1) الخواص الفيزيوميكانيكية للأسمنت البورتلاندي العادي المستخدم.

الاختبارات	النتائج	المواصفات البريطانية (BS 12-1992)
نسبة الماء اللازمة لتحضير عجينة إسمنتية ذات قوام قياسي	%27.5	27-32%
زمن الشك الابتدائي	دقيقة ساعة 16:2	لا يقل عن 45 دقيقة
زمن الشك النهائي	دقيقة ساعة 36:4	لا يزيد عن 10 ساعات
ثبات الحجم	0.33 مم	لا يزيد عن 10 مم
مقاومة الضغط بعد 3 أيام	16.2 نيوتن/متر ²	لا تقل عن 21 نيوتن/متر ²
مقاومة الضغط بعد 28 يوم	23.6 نيوتن/متر ²	لا تقل عن 39 نيوتن/متر ²

الناعم له تأثير مهم علي خواص الخلطة الخرسانية وعلي الأخص مقاومة الضغط . وقد أجريت عليه اختبارات التحليل المنخلي للركام الناعم وبيين منحنى التدرج الحبيبي للركام الناعم و الحدود حسب المواصفات البريطانية (BS 12-1992) كما هو موضح بالشكل (2) , وبالجداول (2) ، والجداول (3).



الشكل (2) التدرج الحبيبي للركام الناعم .

الجدول (2) بين الخواص الفيزيائية للركام الناعم (الرمل).

الاختبارات	نتيجة الاختبار	رقم المواصفة	المواصفات البريطانية (BS12-1992)
الوزن النوعي	2.64	ASTM C128	2.6-2.7
وزن وحدة الحجم	1493 كجم/م ³	ASTM C29	1400-1800 كجم/م ³

الجدول (3) يبين التحليل المنخلي للركام الناعم.

الحدود المسموح بها حسب المواصفات الليبية (رقم 2002/ 251)	نسبة المار %	قطر المنخل (ملم)	رقم المنخل
100-90	100	4.75	1
100-80	100	2.36	2
100-70	99.8	1.14	3
100-55	96.4	0.6	4
70-50	36	0.3	5
15-0	4	0.15	6


3- الركام الخشن: اختيار الركام والسيطرة علي تدرجه عامل مهم يؤثر في جودة وخواص الخرسانة الخفيفة حيث يعتبر الركام الخشن ذو أهمية كبيرة في الخرسانة ويؤثر بشكل كبير علي مقاومة الضغط . الركام المستخدم تم جلبه من أحد محاجر مدينة (العجيلات) ذو شكل غير منتظم وهو ركام خالي من الشوائب والطين والظمي التي تعمل علي إضعاف التماسك بين العجينة الأسمنتية والركام. وقد أجريت عليه التجارب المعملية حسب المواصفات البريطانية (BS12-1992). كما هو موضح بالجدول (4) , والجدول (5) والنتائج بالشكل (3) .

جدول (4) نتائج الاختبارات الفيزيائية و الميكانيكية للركام الخشن .

الاختبارات	النتائج	المواصفات البريطانية (BS12-1992)
الوزن النوعي	2.6	الحد الأقصى 2.7
نسبة الامتصاص	2.67%	الحد الأقصى 3%
وزن وحدة الحجم	1492.5 كجم/م ³	1400-1800 كجم/م ³

الجدول (5) يوضح التحليل المنخلي للركام الخشن .

المواصفات البريطانية (BS12-1992)	النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية المتبقية	قطر المنخل (ملم)
100	100	0	37.5
100-90	98	2	22.5
100-30	34.33	65.67	9.5
10-0	1.16	98.84	4.75



الشكل (3) التدرج الحبيبي للركام الخشن.

4- الركام الخفيف المصنع يدوياً:

تم توريد الطين من جبال مدينة (غريان) وهي طينه ذات لون احمر وتم نقع الطين في الماء لمدة يومين ،بعد ذلك تم أخراجه من الماء ليجف لمدة يومين وبعدها تم تدويره يدوياً حتى أصبح شبه دائري تقريباً وبعد ذلك نشر ليجف لمدة يومين وبعدها تم إدخاله في فرن درجة حرارته تصل ما بين (1000-1100) درجة مئوية لمدة أربعة ساعات وترك ليبرد وبعدها تم الاحتفاظ به بعيدا عن الرطوبة. و لغرض التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية العالمية ثم فحص الركام كما هو موضح بالجدول رقم (6)، (7)، (8) والشكل رقم (4) .

الجدول رقم (6) وزن حبيبات الطين قبل وبعد وضعها في الفرن.

وزن حبة الطين بعد وضعة في الفرن (جم)	وزن حبة الطين قبل وضعة في الفرن (جم)
1.327	1.642
1.169	1.453

الجدول رقم (7) نتائج الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية للركام الخفيف.

المواصفات البريطانية (12-1992) (BS)	النتائج	الاختبارات
الحد الأقصى 2	1.96	الوزن النوعي
الحد الأقصى 3%	2.9%	نسبة الامتصاص
1800-1400 كجم/م ³	1492.5 كجم/م ³	وزن وحدة الحجم

الجدول (8) يوضح التحليل المنخلي للركام الخفيف المصنع .

المواصفات البريطانية (12-1992) (BS)	النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية المتبقية	قطر المنخل (ملم)
100	100	0	25
100-90	98	2	22.5
100-30	34.33	65.67	9.5
10-0	1.16	98.84	5

5- الماء: أي مياه طبيعية صالحة للشرب وليس لها طعم أو رائحة وخالية من الأملاح والمواد العضوية يمكن استخدامها كماء خلط للخرسانة و علي أية حال فإن المياه غير الملائمة للشرب قد تكون مناسبة لاستخدامها في الخرسانة. وفي



الشكل (4) التدرج الحبيبي للركام الخفيف المصنع.

هذه الدراسة تم استخدام مياه نقية في خلطة الخرسانة الخفيفة و كان التحليل الكيميائي لها كما هو موضح في الجدول رقم (9).

الجدول رقم (9) نتيجة التحليل الكيميائي للماء المستخدم

الاختبار	النتيجة (ملليجرام/لتر)
الأس الهيدروجيني	pH 7.3
مجموع الأملاح المذابة	TDS 100

تحديد نسب مكونات الخلطة:

من خلال هذه الدراسة العملية التي تم إجراؤها علي الخرسانة الخفيفة أبدأ من التعرف على مميزات وخواص هذه التقنية إلي عمل خلطات تجريبية من الخرسانة الخفيفة .حيث تم تصميمها باستخدام مفاهيم نسب الخلط للمواد

إعداد المواد اللازمة لخلط الخرسانة:-

- تم غمر الركام الخشن بالماء لمدة يوم كامل , ثم يتم أخراجه ويجفف سطحه الخارجي ليكون مشبع جاف السطح .
- توزن المواد اللازمة لأعداد خلطة خراسانية .

المعدات المستعملة:

تم استخدام الأجهزة المستخدمة في معمل الخرسانة وهي كما هي موضحة بالشكل (5) كالآتي:-

	<p>1- الميزان:- تم استخدام الميزان الكهربائي.</p>
	<p>2- المخبار المدرج: - تم استخدام مخبار مدرج سعته 1 لتر.</p>
	<p>3- القوالب المكعبة تم استخدام مكعبات قياسية أبعادها (100*100*100) ملم).</p>
	<p>4- جهاز قياس مقاومة الضغط:تم استخدام آلة ضغط هيدروليكي لتعيين مقاومة الضغط للعينات .</p>



5- فرن كهربائي: ثم استخدام فرن كهربائي تصل حرارته بين (1000-1100 درجة مئوية) .

شكل (5) يبين صور للمعدات المستخدمة في التجارب المختلفة علي الخرسانة

طريقة خلط وصب الخرسانة:-

أ) الخلطة الخرسانية

ثم تحضير المواد المختلفة بنسبها الحجمية و أتبعتم طريقة الخلط الاعتيادية المستعملة مع الركام خفيف الوزن والتي تعتبر الأسهل من الناحية العملية والأحسن في أعطاء الخواص المفضلة للخرسانة من حيث الكثافة . حيث ثم البدء أولاً بخلط الركام مع نصف ماء الخلط لمدة دقيقة واحدة ثم يضاف الأسمنت وباقي ماء الخلط إلي الركام ويخلط لمدة دقيقتين إضافيتين وأجريت بعد ذلك عملية الخلط باستخدام المزج اليدوي لحين الحصول علي خلطة خرسانية لدنة متماسكة وبدون انسيابية مفرطة .وبعد الانتهاء من عملية الخلط تم صب الخرسانة في القوالب المعدنية بعد طلاء الجدران الداخلية لها بالدهن وتم صب الخرسانة علي مرحلتين ثم أجريت عملية الرص وبعد أتمام عملية الصب جري تسوية السطح الخارجي للنماذج بشكل جيد حيث قد تم أعداد 108 مكعب كما هو موضح بالشكل (6) والجدول (10) يبين اوزان المواد اللازمة لخلطة الخرسانة.



شكل (6) يوضح مكعبات الخلطة الأولى.

جدول(10) يبين أوزان المواد اللازمة لخلطة الخرسانة الأولى .

خلطة	وزن الأسمنت (كجم)	وزن الماء(لتر)	وزن الركام الخشن(كجم)	وزن الركام الناعم(كجم)
------	-------------------	----------------	-----------------------	------------------------

7	10	3	7	(ركام اعتيادي)
7	10	3	7	(ركام خفيف)

عملية المعالجة:

تم معالجة المكعبات وذلك بفتح القوالب بعد يوم واحد من صبها وذلك بغمرها بالماء . وتم تعريض المكعبات إلي ظروف اقرب للواقع العملي من حيث درجات الحرارة.

الاختبارات التي أجريت علي الخرسانة الخفيفة: حيث تمت الاختبارات بعد سبعة أيام وثمانية وعشرين يوماً وهي:

- اختبار الكثافة.
 - اختبار نسبة الامتصاص .
 - اختبار مقاومة الضغط
- العوامل المؤثرة على مقاومة الضغط .

1. المواد المكونة ونسب الخلط .
2. طرق صناعة الخرسانة من خلط ونقل وصب ودمك.
3. ظروف المعالجة .
4. العمر وظروف الاختبار.

ولقد تم إجراء هذا الاختبار علي العينات المكعبة التي تم خلطها عملياً بهدف تحديد أجهاد الضغط للخرسانة الخفيفة . وفي هذه الدراسة تم اختبار العينات بتسليط الحمل علي العينة تدريجياً حتى تنهار بتأثير الحمل النهائي . وقد تم إجراء هذا الاختبار علي ثلاث عينات من كل خلطة ويتم حساب مقاومة الضغط للقالب الخراساني. والشكل (7) يوضح عينة مكعبة من الخرسانة الخفيفة خلال إجراء اختبار مقاومة الضغط.



شكل (7) يوضح المكعب في آلة الضغط.

عرض ومناقشة النتائج

نتائج الاختبارات المعملية لكل من الوزن والمقاومة والامتصاص على شكل جداول ورسومات بهدف المقارنة والاستنتاج كما هي مبينة في الجداول (11 و12 و13 و14) والاشكال (8 و9 و10 و11 و12 و13) ز

جدول (11) نتائج متوسط ثلاث مكعبات لخلطة بعد مرور 7 أيام (ركام عادي)

العينة	الوزن (جرام)	المقاومة (نيوتن / متر ²)	الامتصاص %
--------	----------------	---------------------------------------	------------

2.503	34.42	2048.5	الأولة
2.422	33.38	2114.5	الثانية
2.695	37.87	1998.5	الثالثة

جدول (12) نتائج متوسط ثلاث مكعبات لخلطة بعد مرور 7 أيام (ركام خفيف)


الامتصاص %	المقاومة (نيوتن / متر ²)	الوزن (جرام)	العينة
7.488	22.58	1689.5	الأولة
6.425	25.4	1685.5	الثانية
6.162	29.3	1574.5	الثالثة

جدول (13) نتائج متوسط ثلاث مكعبات لخلطة بعد مرور 28 يوم (ركام عادي)


الامتصاص %	المقاومة (نيوتن / متر ²)	الوزن (جرام)	العينة
5.229	44.7	2122.5	الأولة
5.277	48.7	2103.5	الثانية
5.334	39.1	2081	الثالثة

جدول (14) نتائج متوسط ثلاث مكعبات لخلطة بعد مرور 28 يوم (ركام خفيف)


الامتصاص %	المقاومة (نيوتن / متر ²)	الوزن (جرام)	العينة
4.920	38.2	1698	الأولة
4.697	38.4	1690	الثانية
4.926	37.9	1666	الثالثة




الشكل (8) العلاقة بين العمر والوزن لخرسانة الركام العادي.




الشكل (9) العلاقة بين العمر والوزن لخرسانة الركाम الخفيف.




الشكل (10) العلاقة بين العمر والمقاومة لخرسانة الركام العادي



الشكل (11) العلاقة بين العمر والمقاومة لخرسانة الركाम الخفيف.



الشكل (12) العلاقة بين العمر والامتصاص لخرسانة الركام العادي.



الشكل (13) العلاقة بين العمر والامتصاص لخرسانة الركام الخفيف.

مناقشة النتائج:

تنتائج الاختبارات المعملية للأعمار 7 و 28 يوماً للمكعبات الخرسانية .

أ- الاشكال (8) و(9) يوضحان نتائج وزن خرسانة الركام العادي و الركام المصنع خفيف الوزن. حيث يلاحظ بأن وزن

خرسانة الركام المصنع الخفيف المستخدم في هذه الدراسة تقدر بحولي 1684كجم/م³ بينما الوزن للخرسانة العادية بحوالي 2102كجم/م³ والفرق يقدر بحوالي 1.25% أي ان وزن خرسانة الركام الخفيف أقل من وزن الخرسانة العادية.

ب- الاشكال (10) و(11) يوضحان نتائج مقاومة ضغط خرسانة الركام العادي و الركام المصنع خفيف الوزن. حيث يلاحظ زيادة المقاومة مع الزمن التي تتوافق مع الخرسانة العادية فيما يتعلق بمعدل اكتساب المقاومة قياساً مع الزمن.

بالنسبة لخرسانة الركام المصنع الخفيف

ج- الاشكال (12) و(13) يوضحان نتائج الامتصاص لكل من لركام العادي والركام المصنع خفيف الوزن حيث يلاحظ

نسبة الامتصاص للخرسانة الركام العادي علي الغالب تكون أقل من نسبة الامتصاص للخرسانة الركام المصنعة من الركام الخفيف الوزن وذلك لطبيعة الركام المحتوي علي فجوات هوائية في بعض الأحيان مما يساعدها علي امتصاص الماء بكميات كبيرة وحيث أن نسبة الامتصاص لمكعبات الركام الخفيف كانت جيدة بالرغم من خفة وزنه وقوة تحمله .

-الاستنتاجات:-

ومن خلال النتائج المتحصل عليها ثم التوصل إلي الاستنتاجات التالية:

تتمتع تقنية الخرسانة الخفيفة بمميزات ومرونة عالية التي تعمل على تنفيذ تطبيقات هذا النوع من الخرسانة.

ثم التحصل علي قيم جيدة جداً بالنسبة للكثافة نتيجة استخدام ركام مصنع

ثم الحصول علي قيم جيدة بالنسبة للامتصاص للخرسانة الخفيفة.

باستخدام المواد المحلية في تجارب معملية للخرسانة الخفيفة ثم الحصول علي قيم جيدة لمقاومة الضغط.

التوصيات:-

بناء علي نتائج الدراسة المتحصل عليها يتم اقتراح جملة من المقترحات و التوصيات الآتية:

1- نوصي مزيداً من البحث في دراسة خواصها الأخرى المتعلقة بديمومتها وتحملها مع الزمن وقابلية التشغيل وغيرها من الخواص.

2- العمل علي إيجاد عدد من البدائل العملية لمواد البناء من خلال تشجيع الباحثين والمؤسسات العملية للقيام

بالبحوث والدراسات التي من شأنها تخفيض كلفة البناء وتخصيص الأموال اللازمة لذلك .

3- تطوير استخدام مواد البناء المحلية ومنتجاتها.

4- توفير الأيدي العاملة المدربة وتأهيلها.

5- تطوير صناعة وتكنولوجيا البناء.

المراجع

- [1] م. فتحية عامر 2010 الهادي الجال جزء من رسالة مقدمة إلي قسم الهندسة المدنية والمعمارية. 2015 - 2016
- [2] نادية سالم إسماعيل وعد محمد داؤد. "تصنيع ركام خفيف الوزن لإنتاج خرسانة خفيفة عازلة"
WWW.Pdffactory.COM - 12 -6
- [3] محمد حمزة حسين و ندى مهدي فوزي و زين العابدين محمد رءوف. "تطوير خرسانة خفيفة الوزن عازلة للحرارة" مجلة الهندسة والتكنولوجيا. المجلد 28 العدد 13-2010. جامعة بغداد-العراق.
- [4] ابوبكر محمد بارحيم "مقاومة ضغط الخرسانة باستخدام الركام الخفيف (السكوريا-ألطف البركاني) 30 مارس 2009م. جامعة عدن- اليمن.
- [5] الخرسانة الخفيفة/ شركة صفاوه لتقنية البناء العالمية /w/ C:

@All Rights Reserved. Designed by Safawa IT Ahmed ElantY

[6] المواصفات القياسية الليبية (رقم 2002/251)

[7] المواصفة (ASTN C150)

[8] المواصفة البريطانية (BS12-1992)