

استخدام الألياف الكربونية أحادية الاتجاه في تدعيم الأعمدة والكمرات الخرسانية

خيرية كمال اقليصة¹، وصال الجهلول بن حسونة²، د. زيدان علي حتوش³

¹مهندسة مدنية، شركة البنية للمقاولات والاستشارات الهندسية

²مهندسة مدنية، وزارة الإسكان والتعمير

³عضو هيئة تدريس، قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة طرابلس

¹ kayglaissa97@gmail.com ، ² wesalbenhasouna@gmail.com ، ³ Z.hatush@uot.edu.ly

الملخص

تحتاج العناصر الخرسانية إلى التقوية عندما تكون مقاومتها غير كافية نتيجة التغيير في استخدام المنشأة أو نتيجة أخطاء في التصميم والتنفيذ. أيضاً قد تحتاج العناصر الانشائية الى الترميم والإصلاح في حالة نقص تحميلتها نتيجة لتعرضها للتأثيرات البيئية المختلفة.

تستخدم ألياف البوليمر المركبة في التقوية الخارجية للمنشآت لغرض تحسين مقاومتها للانحناء والقص لدعم وترميم المنشآت الخرسانية بدلاً من استخدام مواد الدعم التقليدية التي تستخدم الحديد والخرسانة. اجريت هذه الدراسة لاختبار مدى كفاءة ألياف البوليمر المصنوعة من الكربون (CFRP) لدعم وتقوية الكمرات والمكعبات الخرسانية. حيث تم تنفيذ واختبار مجموعة من المكعبات والكمرات الخرسانية غير المدعمة وأخرى مدعمة بألياف الكربون. بمقاومة تصميمية في حدود 35 ميغا باسكال للعينات بعمر 28 يوم. تم تقسيم العينات بحيث تكون بعضها مرجعية وبعضها تم تدعيمها بألياف الكربون بشرائح ذات مسافات مختلفة من مركز العينة وعدد من العينات تم تغليفها بشكل تام، تم اخضاع المكعبات لاختبار مقاومة الضغط حتى انهيارها، أظهرت النتائج زيادة في مقاومة الضغط حيث كانت أفضل زيادة في نسبة مقاومة الضغط 13% بالمقارنة مع العينة المرجعية. وكذلك تم تعريض الكمرات الى اختبار الانحناء، واخذت نتائج مقاومة الانحناء وشكل الانهيار تم مناقشتها، حيث لوحظ تحسن في النتائج وكانت افضل نسبة زيادة لمقاومة الانحناء 385.71% بالمقارنة مع الكمرات غير المدعمة بألياف الكربون.

الكلمات المفتاحية: الخلطة الخرسانية، ألياف الكربون، الإيبوكسي، اختبار مقاومة الضغط، اختبار مقاومة الانحناء.

المقدمة:

التسليح الداخلي للعناصر الخرسانية وكذلك في التقوية والدعم الخارجي لهذه العناصر. ان عملية التدعيم باستخدام البوليمرات المسلحة استخدمت للتقوية الخارجية لتحسين أداء المنشآت مثل تقوية الأعمدة الخرسانية وذلك عن طريق عمل طوق بألياف البوليمر حول المحيط الخارجي للعمود لزيادة المقاومة، وكذلك تستخدم لزيادة

في السنوات الأخيرة ازداد استخدام ألياف البوليمرات المسلحة (Fiber Reinforced polymer) أو ما تعرف اختصاراً بـ (FRP) الخفيفة الوزن في دعم وترميم المنشآت الخرسانية بدلاً من استخدام مواد الدعم التقليدية التي تستخدم فيها الحديد والخرسانة. حيث يتم استخدامها في

على هذا اللون من الكربون المكون لها، تتميز ألياف الكربون بالديمومة (**Durability**) العالية والأداء الجيد تحت تأثير الفشل (**Fatigue**) الناتج عن التحميل في ضوء الظروف البيئية الساخنة الرطبة. ألياف الكربون تعرف بأنها ألياف تحتوي على ما لا يقل عن نسبة 90 % من الكربون مما تعرف بدرجة كربنتها وهي أهم العوامل لتحديد خواص ألياف الكربون الفيزيائية، وللمادة الرابطة (**Matrix material**) دوراً مهم في وظيفة ألياف البوليمر حيث إنها تعمل على ربط ألياف البوليمر مع بعضها لتمكنها من نقل الأحمال وتوفير لها الحماية ضد التأثيرات البيئية المختلفة والأضرار الناجمة عن المناولة. المواد الرابطة لها عدة أنواع مثل البوليستر (**Polyester**) والفينيل إيستر (**ester-Vinyl**) والأيبوكسي (**Epoxy**) يعتبر الأيبوكسي من المواد البوليميرية الأكثر شيوعاً ويستخدم عادة مع الألياف العالية الأداء.[3]

خصائص ألياف الكربون كمادة بناء

تتميز ألياف الكربون بالعديد من الخصائص يمكن اختصارها في ما يلي [4]

1. لديها قوة شد عالية جداً، فهي قوية جداً بالنسبة لحجمها.
2. ألياف الكربون مستقرة كيميائياً ومقاومة للتآكل.
3. قساوة كبيرة جداً (**Stiffness**): تقاس القساوة بواسطة معامل يونغ، وتقاس مدى الترخيم في المادة تحت تأثير الاجهادات. يذكر أن قساوة ألياف الكربون أعلى مرتين ونصف من الألمنيوم.
4. لديها موصلية كهربائية جيدة.
5. ألياف الكربون لديها مقاومة كبيرة للنار فهي غير قابلة للاشتعال وفقاً لأسلوب التصنيع فإن

مقاومة الانحناء والقص بإصاق ألياف البوليمر على السطح الخارجي للكمرات والأسقف. أجريت دراسة لاختبار كفاءة استخدام ألياف البوليمر المصنوعة من الكربون (**CFRP**) لدعم وتقوية الأسطوانات الخرسانية، واثبتت أنه عند تدعيم الخرسانة بألياف البوليمر فإن ذلك يؤدي الى زيادة مقاومة الضغط للخرسانة، حيث كانت أعلى نسبة 89.9% [1] وأجريت دراسة اخرى لاختبار سلوك الانحناء بالكمرات الخرسانية المدعمة بألياف البوليمر عن طريق تقوية كمرات الخرسانة المسلحة بإصاق ألياف الكربون المعرضة للانحناء [2]

ان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة دور ألياف الكربون أحادية الاتجاه في تحسين أداء الأعمدة والكمرات الخرسانية، وذلك من خلال تعريض عينات مكعبات وكمرات خرسانية لاختبار مقاومة الضغط و اختبار مقاومة الانحناء، سواء كانت العينات مدعمة بشرايح متصلة أو منفصلة، حيث تم اختبارها ومقارنتها بعينات مرجعية غير مدعمة بألياف الكربون.

ألياف البوليمر المسلحة (**FRP**):

البوليمر المسلح بالألياف يتكون من ألياف و المادة اللاصقة، في الغالب يوجد ثلاثة أنواع من ألياف البوليمر يتم استخدامها في أعمال الهندسة المدنية، وهي الزجاج والأراميد، وألياف الكربون. الخصائص الفيزيائية والميكانيكية تختلف ليس فقط بين أنواع هذه الألياف ولكن أيضاً لنفس النوع من الألياف.

ألياف الكربون (**Carbon Fibers**):

تُعرف ألياف الكربون باسم ألياف الجرافيت أيضاً، وهي عبارة عن ألياف أو أنابيب رفيعة جداً يصل قطرها إلى حوالي 5 إلى 10 مايكرومتر، ولها أشكال بلورية مختلفة سوداء اللون وقد حصلت

والصاق شرائح الكربون أحادية الاتجاه على العينات بأشكال مختلفة عن طريق المادة الرابطة وذلك لغرض اجراء الاختبارات والمقارنة بين النتائج المتحصل عليها.

الاختبارات المعملية للمواد المستخدمة في الخلطة الخرسانية:

تم إجراء بعض الاختبارات المعملية للمواد المستخدمة في الخلطة وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول (1):

الخلطة الخرسانية (Concrete Mix Compositions):

تم إعداد الخلطة الخرسانية:

- لعدد 4 مكعبات، هذه الخلطة كانت لمعالجة العينات لمدة 7 أيام، أبعاد المكعب (150 مم x 150 مم x 150 مم).
- لعدد 21 مكعب، في هذه الخلطة تم معالجة العينات لمدة 28 يوم.
- لعدد 3 كمرات أبعادها (100 مم x 100 مم x 500 مم) تم معالجتها لمدة 28 يوم.

و يوضح جدول (2) أوزان المواد لتصميم الخلطة الخرسانية.

وكانت نسب مواد الخلطة الخرسانية بالنسب للاسمنت على التوالي (ماء = 0.52 : ركام ناعم = 1.7 : ركام خشن = 2.7 : اسمنت = 1) وباقي النسب هي

$$W/C = 0.52, \quad A/C = 4.4, \quad FA/TA = \frac{1.7}{1.7+2.7} = 0.39$$

ألياف الكربون يمكن أن تدخل في صناعة ألبسة رجال الإطفاء.

6. قابلية ألياف الكربون لتوصيل الحرارة: وهي كمية الحرارة المارة عبر سمك المادة، بشكل عمودي على مساحتها، وبسبب تعدد أنواع ألياف الكربون فإنه من غير الممكن تحديد مدى قابليتها لنقل الحرارة، ولكن يوجد بعض الأنواع التي تصمم خصيصاً لتكون ذات ناقلية عالية أو منخفضة.

7. معامل تمددها الحراري منخفض : ويعني مدى تمدد أو تقلص المادة عند ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة.

8. ألياف الكربون لها صلابة عالية بالنسبة للوزن: معدل صلابة مادة هي القوة في وحدة المساحة عند الانهيار مقسومة على الكثافة، كلما كانت المادة صلبة وخفيفة كان معدل صلابتها الى وزنها أفضل.

9. مقاومة للإجهادات: ولكن عندما تنهار ألياف الكربون فإن انهيارها قد يكون كارثياً حيث أنه يحدث بدون سابق إنذار.

هذا وهناك خصائص فنية للياف الكربون منها :

1. سهولة التركيب فهي لا تحتاج الى معدات خاصة ولا الى عدد كبير من العمال ولا تحتاج وقت.
2. تنفيذها لا يحتاج وقت طويل.
3. أمنة تماماً و صديقة للبيئة.
4. مع مرور الزمن إذا تم تنفيذها بطريقة جيدة فهي لا تحتاج الى صيانة وذات صلاحية طويلة.

البرنامج العملي

يشمل البرنامج العملي على خطوات إعداد الخلطة الخرسانية لعدد من المكعبات والكمرات الخرسانية

جدول (1) نتائج بعض الاختبارات للركام والإسمنت المستخدم في الخلطة ثم

الكثافة النوعية للإسمنت	المقاس الاعتباري الأكبر للركام الخشن	الكثافة النوعية للركام الخشن	نسبة الامتصاص للركام الخشن رقم (1)	نسبة الامتصاص للركام الخشن رقم (2)	الكثافة النوعية للركام الناعم	معامل النوعية للركام الناعم
3.12	20مم	2.60	%2.12	%2	2.65	1.4

تركت لمدة 24 ساعة حتى تجف في المعمل من ثم تغليف المكعبات وتركها 24 ساعة أخرى

جدول (2) اوزان مواد الخلطة الخرسانية /م3

مكونات الخرسانة	الكمية بالكيلوجرام لكل متر مكعب
اسمنت	397
ركام خشن	1082
ركام ناعم	663
الماء	206

وذلك بغرض تثبيت الألياف والتأكد من أن المادة الرابطة جفت بالكامل وبالتالي عمر العينات الفعلي 31 يوم.

توضيح برنامج العمل الخاصة بالعينات:

أولاً: الخلط.

ثانياً: ترك العينات في جو المعمل لمدة 24 ساعة (يوم كامل).

ثالثاً: فك القوالب ومعالجة العينات بالغمر في الماء لمدة 7 أيام أو 28 يوم حسب الحالة.

رابعاً: اخراج العينات من الماء وتركها تجف لمدة 24 ساعة قبل الصاق شرائح الياف الكربون.

خامساً: الصاق الشرائح على العينات في اليوم التاسع أو الثلاثون حسب الحالة.

سادساً: ترك العينات لمدة يوم في جو المعمل بعد الانتهاء من الصاق الشرائح لضمان جفاف المادة اللاصقة (الإيبوكسي) قبل الاختبار.

سابعاً: إجراء اختبار مقاومة الضغط في اليوم العاشر أو اليوم الواحد والثلاثون.

إعداد الخلطة الخرسانية

مصادر المواد:

- اسمنت البورتلاندي العادي (شركة الاتحاد العربي للمقاولات).
- الركام الناعم (زليتن).
- الركام الخشن (محجر راس اللفعة).


ملاحظة:

تجدر الإشارة إلى أن الركام المستخدم بنوعين في جميع الخلطات الخاصة بالدراسة قد تم غمره في الماء، وتجفيفه في جو المعمل، أي تم استخدام ركام مشبع جاف السطح في حالة (Saturated surface dry)، وذلك لتجنب امتصاص ماء الخلطة من قبل الركام، أما الركام الناعم تم استخدامه في الحالة الجافة حيث كان مجفف بالهواء.

كما تجدر الإشارة أن عمر العينات الفعلي للمكعبات المعالجة بعمر 28 يوم هو 31 يوم حيث تم ترك المكعبات مغمورة في الماء 28 يوم

ألياف الكربون المستخدمة:

ألياف الكربون المستخدمة وهي ألياف كربون أحادية الاتجاه مستخدمة في تدعيم جميع العينات كما هو موضح في الشكل رقم (3). تم توريدها من تركيا.



شكل رقم (3) ألياف الكربون المستخدمة

تم إعداد كل العينات الخرسانية داخل المعمل الخاص بالجامعة، حيث تم دهن القوالب بزيوت وذلك لمنع الالتصاق وتسهيل عملية فك المكعب بعد تصاد الخرسانة. ويبين الشكل رقم (1) والشكل رقم (2) الخلاطة وقوالب المكعبات المستخدمة.



شكل رقم (1) الخلاطة الخرسانية


الخصائص الفنية لألياف الكربون المدعمة المستخدمة:

يبين جدول (3) الخصائص الفنية (دليل المصنع) لألياف الكربون المستعملة.



شكل رقم (2) قوالب المكعبات المستخدمة

تم إعداد خلطتين على فترات مختلفة، الخلاطة الأولى لاختبار المكعبات بعد الغمر في الماء لمدة 7 أيام وذلك لإعطاء فكرة جيدة ومقبولة عن جودة الخرسانة ومقاومتها التي يجب ألا تقل عن 70% من المقاومة المطلوبة بعد 28 يوم، والخلطة الأخرى لاختبار المكعبات بعد 28 يوم.



جدول (3) خواص ألياف الكربون المستخدمة [5]

تجهيز ألياف الكربون للقص:

تم تجهيز ألياف الكربون وقصها بطريقة دقيقة بسمك مختلف لكل حالة وتجهيزها للقص في العينات، حيث تم قص شرائط بسمك 3سم، 9سم وغيرها حسب الحالات. ويبين الشكل (4) الألياف الكربونية بعد قصها بسمك المطلوب.

شكل رقم (4) قص عينات ألياف الكربون

شكل رقم (5) تعيين طول التداخل

ألياف الكربون أحادية الاتجاه	بيان الخاصية Typical data
أسود	اللون
أحادية الاتجاه	اتجاه الألياف الأساسي
644 جم/م ²	الوزن لكل متر مربع
Fiber Properties	
3.45 جيجا باسكال	مقاومة الشد
230 جيجا باسكال	معامل الشد
1.7%	الاستطالة
1.74 جم/م ²	الكثافة
Cured Laminate Properties Design	
834 جيجا باسكال	مقاومة الشد
82 جيجا باسكال	معامل الشد
0.85%	الاستطالة عند القطع
1.0 مم	السمك

تعيين طول التداخل اللازم لشريحة ألياف الكربون

:(Over Lap)

تم تعيين الطول اللازم لتداخل طرفي شريحة ألياف الكربون لتفادي انفصال الشريحتان عن بعضهما البعض، وبناءً عن اختبارات سابقة حيث تم تحديد الطول 5 سم مضافة إلى الطول الفعلي لشريحة العينة المطلوبة كما هو موضح في الشكل رقم (5).



المادة الرابطة (الإيبوكسي):



المادة اللاصقة المستخدمة هي سيكادور 32 للصلق الألياف على العينات الخرسانية حيث تتكون من المادة السائلة A بيضاء اللون والعجينة B رمادية اللون. وهو لاصق مقاوم للرطوبة مكون من مادتين، مصممة للتطبيقات في درجات حرارة تتراوح بين 10 إلى 30 درجة مئوية. تم إعداد المادة الرابطة (A: B) بنسبة (2:1) بالوزن، وتم خلطها يدوياً لمدة 5 دقائق. يبين الشكل رقم (6) نوع مادة الإيبوكسي المستخدم كما يوضح الجدول (4) الخواص الميكانيكية للإيبوكسي. [6]

تم وضع مادة الأيبوكسي على السطح المستهدف من العينة الخرسانية باستخدام فرشاة بعد ذلك يتم إصاق ألياف الكربون على السطح الخرساني المستهدف ويتم الضغط على الكربون للتخلص من أي فراغات وضمان التصاقه مع السطح الخرساني. وتم إعداد ثلاث عينات لكل حالة حيث تم اختبار العينات في الحالات الموضحة في الجدول (5).

جدول (5) تقسيم الحالات التي تم تغليفها

ملاحظات:

- عرض الشرائح في العينات (D-E-F-G) 3سم.
- العينة (A) كانت عينة مرجعية غير مدعمة.
- العينة (B) تغلف بالكامل بشريحة بعرض 15سم.
- العينة (C) مغلفة بشريحة 9سم من المنتصف.
- العينة (D) مغلفة بشريحة 3سم من المنتصف.



جدول (4) الخواص الميكانيكية للإيبوكسي سيكادور 32 (Sikadur32) (دليل المصنع) [6]

القيم النموذجية للاختبار (Typical) (Test Value)	ASTM Method	الخاصية (Property)
2.49 نيوتن/سم ²	D 695-95	مقاومة الضغط



شكل رقم (6) المادة اللاصقة (الإيبوكسي) المستخدمة

تجهيز عينات الاختبار:

في هذه الدراسة للحصول على ترابط قوي بين سطح الخرسانة وبين الألياف الكربون شكل رقم (7)، تم تجهيز العينات وفقا للخطوات التالية:

- العينة (E) مغلفة بشريحتين 3سم والمسافة بينهم 6سم.
 - العينة (F) مغلفة بثلاثة شرائح بسمك 3سم والمسافة بينهم 3سم.
 - العينة (G) مغلفة بشريحتين 3سم من المنتصف والمسافة بينهم 3سم.
 - تم تغليف المكعبات من أربع أسطح.
- إصاق الألياف الكربونية على العينات

1. بعد أن تم إزالة العينات الخرسانية من المياه تم تركها لتجف لمدة 24 ساعة.
2. تم تنظيف السطح لإزالة أي زيوت قد تكون عالقة على السطح بسبب دهان القوالب قبل عملية صب الخرسانة.
3. تم تنظيف السطح بالفرشاة لضمان خلوه من أي أغبرة وأي مواد عالقة.

إصاق شرائح ألياف الكربون المدعمة:

من ثم صب باقي الخلطة في قالب، حيث هذه الكمرة تم تدعيمها في الحالة اللدنة.

- عينة تم تدعيمها من الخارج بطبقة واحدة من ألياف الكربون أحادية الاتجاه بعد أن تم قصها وتجهيزها بالطول والعرض المطلوبين، حيث هذه الكمرة ثم تدعيمها في الحالة الصلدة.

بعد وضع العينات في حوض المياه للمعالجة لمدة 28 يوم، تم تركها في الهواء حتى تجف لمدة 24 ساعة في درجة حرارة المعمل وتم تغليف العينة B وتركها لتجف لمدة 24 ساعة في الهواء. كما هو موضح في الجدول (6).

جدول (6) تغليف الكمرات (من المسقط الجانبي)



ملاحظات:

- العينة (A) عينة مرجعية.
 - العينة (B) عينة مدعمة من الداخل بطبقة من ألياف الكربون أحادية الاتجاه على سمك 2سم.
 - العينة (C) عينة مغلقة من ثلاث أوجه بألياف كربون أحادية الاتجاه.
- اختبار مقاومة الانحناء (Flexural Strength Test)
- تم إخضاع عينات الكمرات الخرسانية التي تم تجهيزها بأبعاد (50 سم × 10 سم × 10 سم) إلى اختبار الانحناء بحيث كان التحميل عند منتصف العينة الجهاز المستخدم في الاختبار الموضح في الشكل (10)
- شكل رقم (10) جهاز اختبار مقاومة الانحناء.

النتائج والمناقشة

نتائج المكعبات الخرسانية المدعمة بألياف الكربون:

نتائج العينات المختبرة بعمر 10 يوم



تم إلصاق ألياف الكربون كما هو موضح بالشكلين رقم (7) (8).

(أ) الشرائح المنفصلة



شكل رقم (7) الشرائح المنفصلة للعينات

(ب) الشرائح المتصلة

شكل رقم (8) الشرائح المتصلة للعينات



ملاحظات:

- عرض الشرائح 3سم لكل الحالات المنفصلة.
- الرموز (A-B-C) لكل حالة رمز للتمييز.

اختبار مقاومة الضغط للعينات

تم إخضاع جميع عينات المكعبات الخرسانية (المعالجة بعمر 7 و 28 يوم) التي تم تجهيزها بحمل منتظم وتم إجراء الاختبار في درجة حرارة معمل الخاص بالجامعة كما هو موضح بالشكل رقم (9).


شكل رقم (9) وضع العينات داخل الجهاز أثناء التحميل.

عينات الكمرات المدعمة بألياف الكربون:

تم صب عينات الكمرات الثلاثة أبعادها (100م × 100م × 500م) حيث كانت العينات على النحو التالي:

- عينة مرجعية بدون تدعيم بألياف الكربون.
- عينة تم تدعيمها من الداخل حيث تم صب الخلطة بسمك 20 سم ووضع شريحة الكربون فوقها مباشرة

جدول (7) نتائج العينات المختبرة بعمر 10 أيام.



شكل رقم (11) علاقة زيادة مقاومة الضغط بتغير نسبة التدعيم.

نوصي أن يتم التحقق مستقبلياً من هذه النتائج لأنها خالفت السلوك المتوقع مقارنة بعينات التي بعمر 32 يوم.

الشكل (11) يبين زيادة في المقاومة بتغيير نسبة التدعيم، حيث نلاحظ أن:

- كلما اقتربت الشرائح من الوسط زادت نسبة مقاومة الضغط كما في العينات التي لهم نفس نسبة المساحة المدعمة.
- أقصى نسبة زيادة كانت للعينة G حيث كانت النسبة 8%.
- أقل نسبة زيادة كانت للعينة E حيث كانت 3.7%.
- أن كل نتائج نسبة الزيادة في المقاومة كانت مقارنة بالعينة المرجعية (A-10).

نتائج العينات المختبرة بعمر 31 يوم

يبين جدول (8) نتائج العينات المدعمة بألياف الكربون بعد انقضاء 31 يوم.

جدول (8) يبين نتائج العينات المدعمة بعد 31 يوم.

ملاحظة: (A1, A2, A3) عينات مرجعية بدون ألياف الكربون.

يبين الشكل رقم (12) زيادة في المقاومة بتغيير نسبة التدعيم، حيث نلاحظ أن:


- كلما اقتربت الشرائح من الوسط زادت نسبة مقاومة الضغط كما في العينات (E,G) التي لها نفس نسبة المساحة المدعمة.
- أعطت العينة G نسبة مقاومة 13% بينما أعطت E 6%.
- كلما زادت مساحة التدعيم في الوسط زادت نسبة الزيادة في المقاومة، كما في العينات (C,D) حيث كانت C نسبة المساحة المدعمة 60% أعطت زيادة

رمز العينة	رمز الحالة	العينات MPa	المتوسط MPa	نسبة زيادة المقاومة %	نسبة تدعيم من المساحة الكلية %
A	A1	34.3	35.13		
	A2	36.9			
	A3	34.2			
B	B1	36.9	37.93	8%	100%
	B2	39.1			
	B3	37.8			
C	C1	38.4	38.93	11%	60%
	C2	37.9			
	C3	40.5			
D	D1	36.3	38.16	9%	20%
	D2	38.3			
	D3	39.9			
E	E1	38.2	37.23	5.9%	40%
	E2	36.9			
	E3	36.6			
F	F1	38.5	37.93	8%	60%
	F2	39.5			
	F3	35.8			
G	G1	38	39.63	12.8%	40%
	G2	40.3			
	G3	40.6			

يبين جدول (7) نتائج العينات المدعمة بألياف الكربون بعد انقضاء 10 يوم.


رمز العينة	مقاومة الضغط MPa	نسبة الزيادة المقاومة %	نسبة التدعيم من المساحة الكلية %
A-10	32.4		
E-10	33.7	3.7%	40%
F-10	34.3	5.4%	60%
G-10	35	7.4%	40%

اتبعتها انفصال ألياف الكربون عن سطح العينة (FRP rupture) موضح في الشكل (15).



شكل رقم (12) علاقة زيادة مقاومة الضغط بتغير نسبة التدعيم.

شكل رقم (15) تمزق الألياف في الكمرات (C) الكمرات B دعمت من الداخل وأخضعت الى اختبار التحميل بنفس الكيفية السابقة حتى الانهيار، حمل الانهيار كان (11 KN)، شكل الانهيار كان يتحطم الخرسانة أولاً من أسفل الكمرات ثم انتشر عمودياً الى أعلى تم اتباعه انفصال نسيج الألياف عن بعضها كما هو موضح بالشكل (16)



شكل رقم (13) منحنى الزيادة في مقاومة الضغط للحالات (E-F-G)

في المقاومة 11%، بينما D التي كانت نسبة المساحة المدعمة 20% أعطت زيادة 9%.

- 4) عند تدعيم العينات بشرائح متصلة بنسبة 60% كانت الزيادة في المقاومة أعلى من الشرائح المنفصلة التي لها نفس نسبة التدعيم كما في العينات (C,F) حيث كانت نسبة الزيادة في C 11% و F 8%
- 5) نسب الزيادة كانت متقاربة مما يدل ان اختلاف أماكن التدعيم لم يسبب تغير ملحوظ.
- 6) مقارنة بدراسة السابقة للتركي والمليتي لوحظ نفس النتائج ان أكبر نسبة زيادة كانت للعينات المدعمة بشريحتين من المنتصف.

وكما هو موضح في الشكل رقم (13) منحنى الزيادة في مقاومة الضغط للحالات (E-F-G)

شكل رقم (14) يوضح العينات بعد تعرضها للاختبار



شكل رقم (14) عينات المكعبات بعد تعرضها لاختبار مقاومة الضغط

نتائج عينات الكمرات (Strengthened Concrete Beam Specimens)

- العينة المرجعية كان حمل الانهيار لها (7 KN) ، شكل الانهيار لهذه العينة كان انهيار إنحناء (Flexural failure)، حيث بدأ التشقق عند أسفل منتصف الكمرات تم أنتشر عمودياً الى أعلى.
- أعلى حمل انحناء لهذه العينات كان (34 KN) للعينة C التي تم تدعيمها من الخارج. شكل الانهيار (Failure mode) كان تهشم الخرسانة أولاً تم

1. عند مقارنة العينات المدعمة بالعينات المرجعية (العينات غير المدعمة بألياف الكربون) لوحظ تحسن في مقاومة الضغط للعينات المدعمة بألياف الكربون.

2. العينات المدعمة بالكامل بألياف الكربون بلغت نسبة الزيادة في المقاومة بها 8%.

3. العينات المدعمة بنسبة 60% أظهرت زيادة في المقاومة 11%.

4. الحالة (G) المدعمة بشرائح منفصلة أظهرت أفضل زيادة في المقاومة حيث بلغت نسبة الزيادة 13%.

5. بقية الحالات كانت الزيادة في المقاومة بها من 6% إلى 9%.

6. نمط الانهيار في العينات كان تهشيم الخرسانة فقط لم يحدث أي تمزق في ألياف الكربون.

7. طول التداخل (overlap) لجميع العينات 5سم، حيث أنه و لم يحدث انفصال لألياف الكربون لجميع العينات.

8. المكعبات المعالجة لمدة 7 أيام في الماء يوصى التحقق بها مستقبلاً نظراً لأنها خالفت السلوك المتوقع مقارنة بالمكعبات المعالجة بعمر 28 يوم في الماء.

9. في عينات المكعبات المعالجة بعمر 28 يوم كانت فيهم نسبة الزيادة في مقاومة الضغط متقاربة مع اختلاف أماكن التدعيم.

10. ألياف الكربون المستعملة والإيبوكسي أثبتت نتائج جيدة كمداتي تدعيم وربط.

كما تم في هذه الدراسة تدعيم عينات الكمرات الخرسانية بألياف الكربون الأحادية الاتجاه بهدف معرفة ومقارنة أعلى حمل تم تحميلته الكمرات المدعمة بهذه الألياف بمقارنتها مع عينة مرجعية. ومن هذه المقارنة نستنتج:

1. مقارنة العينات المدعمة بالعينة المرجعية

(العينات غير المدعمة بألياف الكربون)، حيث



شكل رقم (16) انهيار الخرسانة وانفصال الألياف الكربونية

ويوضح الجدول (9) نتائج مقاومة الانحناء لعينات الكمرات

جدول (9) نتائج عينات الكمرات.

العينة	أقصى حمل KN	شكل الانهيار	مقاومة الانحناء Mpa	نسبة الزيادة في مقاومة الانحناء
A	7.5	انحناء	5.25	
B	11	انفصال ألياف البوليمر	8.25	57.14%
C	34	انهيار قص	25.5	385.71%

$$\delta = \frac{M \times Y}{I}$$

قانون مقاومة الانحناء من خلال الجدول المرفق بالحسابات نلاحظ أن الكمره المدعمة من الخارج هي الأكثر كفاءة حيث أظهرت أكبر نسبة زيادة في مقاومة الانحناء. الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات:

تم في هذه الدراسة تدعيم عينات المكعبات خرسانية بألياف الكربون أحادية الاتجاه بطرق متنوعة ودراسة أفضل هذه الطرق التي يمكن الاستفادة منها وتنفيذها على المنشأة الخرسانية، ونستنتج من هذه الدراسة النقاط التالية:

and Schwegler, G. 1993. ^[4]Meier, U., Deuring, M., Meier, H., CFRP bonded sheets. Fibre Reinforced Plastic (FRP) reinforcement for concrete structures: properties and Elsevier Science, Amsterdam, ,applications. Nani, A. (editor) The Netherlands.

Amrutvahini College of ^[5]Gite, Miss. Suvidha R. Margaj Engineering, Sangamner

^[6]Sikadur®-32 Hi-Mod

<https://usa.sika.com/en/construction/repair-protection/multi-purpose-epoxies/adhesives/sikadur-32-hi-mod.html>

^[7]Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19)

لوحظ تحسن كبير في مقاومة الانحناء للعينات المدعمة.

2. العينة المدعمة من الداخل من الخارج تحملت

حمل أكبر من العينة المدعمة من الداخل

بألياف الكربون.

3. نوع الايبوكسي sikadur32 أثبت نتائج جيدة

كمادة رابطة.

التوصيات:

1. هذه الدراسة قد أعطت مؤشراً جيداً لمواصلة البحث في هذا المجال.

2. إعادة إجراء هذه الدراسة باستخدام ألياف الكربون ثنائية الاتجاه ومقارنة النتائج.

3. استخدام الألياف الزجاجية المدعمة ومقارنتها بألياف الكربون الأحادية الاتجاه المستخدمة في هذه الدراسة.

4. استخدام طرق وأشكال أخرى للتغليف بتغيير عرض الشرائح والمسافات بينها.

5. استخدام مادة رابطة أخرى بدل المستخدمة في هذه الدراسة ومقارنتها بها.

6. عمل دراسة واختبارات على كمرات خرسانية مدعمة بطرق مختلفة.

7. إجراء الدراسة على عينات اسطوانية واستخدام طرق أخرى للتدعيم.

المراجع

[1] رياض إبراهيم التركي، محمد خالد المليتي، تدعيم الأسطوانات الخرسانية باستخدام ألياف الكربون المدعمة -مشروع لاستكمال الحصول على درجة البكالوريوس في جامعة طرابلس قسم الهندسة المدنية، خريف 2019.

[2] أبو القاسم محمد العربي، عمران محمد كنعشيل اختبارات على سلوك الانحناء بالكمرات الخرسانية المدعمة بألياف البوليمر، مجلة الجامعة - العدد الثامن عشر - المجلد الثالث-2016.

COMPANY ^[3] AFZIR ADVANCE SOLUTION

<https://www.afzir.com/arabic>